



Рекомендации по окрашиванию фасадной доски «Фибратек»

Подбор лакокрасочных материалов

Для окрашивания хризотилцементной фасадной доски возможно применение следующих групп лакокрасочных материалов:

- акриловые краски и грунты
- алкидные краски и грунты
- кремнийорганические краски и грунты
- материалы на основе жидкого пластика

при этом грунт и краска должны относиться к одной группе лакокрасочных материалов.



Последовательность окрашивания

1

Подготовка к окраске

Необходимо очистить поверхность от грязи и пыли. Окрашиваемая поверхность должна быть обязательно сухой.

2

Грунтование поверхности

Строго соблюдайте рекомендации по нанесению, а также по времени высыхания, которые указаны в инструкции на грунт.

3

Окрашивание поверхности

К нанесению краски можно приступать только после высыхания грунтовочного слоя. При окрашивании следуйте инструкции по применению лакокрасочного материала.

Окрашивать фасад рекомендуется не ранее чем через год после монтажа. За это время фасадная система пройдет необходимую усадку и будет более статична.